

pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN

Finish Glänzend

- perfekter Schutz für pep up Oberflächen
- transparent
- stoß- und kratzfest



www.blauer-engel.de/uz12a



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

„Aus Alt mach WOW“

SCHÖNER WOHNEN pep up – mit diesen trendbewussten Renovierfarben für den Innenbereich entsteht schnell und einfach ein frischer Look für die eigenen vier Wände.

Die pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN ist wasserbasiert, transparent, stoß- und kratzfest und eignet sich als Extra-Schutz für alle SCHÖNER WOHNEN pep up RENOVIERFARBEN.

Zudem kann durch die pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN der Glanzgrad der pep up Oberflächen geändert werden: Aus seidenmatt mach glänzend – aus glänzend mach seidenmatt.

Farbton

transparent

GISCODE

BSW30

Glanzgrad

Glänzend

Dichte

Ca. 1,02 – 1,06 g/cm³

Inhaltsstoffe

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Siliciumdioxid, Wasser, Glycoether, Additive, Konservierungsmittel (Zinkpyrithion und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Kann gerollt (mit einer gerundeten, feinporigen Schaumstoffwalze) und gestrichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke) werden.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90–125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

pep up Versiegelung ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Nicht zum Abtönen geeignet.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. Wir empfehlen 2 Anstriche. Zwischen den Anstrichen die Farbe gut trocknen lassen (ca. 8 Std.). Zusammenhängende Flächen in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung beschichten. Nicht zu lackierende Gegenstände sorgfältig abdecken und abkleben. Entfernen Sie die Abklebebänder vor dem Durchhärten der Lackierung. Die Oberfläche ist nach ca. 7 Tagen voll belastbar. Das Material ist während der Verarbeitung milchig trüb und trocknet transparent auf.

Pflegehinweise

Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z. B. Dichtprofile/Dichtstoffe, bringen. Ausgelaufene Flüssigkeiten immer direkt aufnehmen. Stehendes Wasser vermeiden.

Mit pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN gestrichene Flächen nur mit handelsüblichen schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht reinigen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Bei +20 °C staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden. Überarbeitbar nach 8 Stunden. Vollständig durchgehärtet für Feuchtigkeitsbelastung nach ca. 7 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen, die mit pep up Renovierfarben gestrichen wurden.

Untergründe	Versiegelung
pep up RENOVIERFARBEN	pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN, seidenmatt oder glänzend

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und gemäß Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch den Pinsel oder die Rolle sofort mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von pep up VERSIEGELUNG sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: August 2024